



SPECYFIKACJA – FOLIA STRETCH JUMBO STANDARD

Lp.	Cecha	Jednostka	Wartość dopuszczalna
1	Rozciągliwość	%	<150
2	Grubość	µm	23±1
3	Napężenie przy zerwaniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	39,8±5,2
		Kierunek poprzeczny	18,7±0,9
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	540
		Kierunek poprzeczny	800
5	Opór przedarcia	Kierunek podłużny (maszynowy)	1,0±0,0
		Kierunek poprzeczny	3,9±0,2
6	Napężenie graniczne przy 10% wydłużeniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	59,8±1,0
		Kierunek poprzeczny	58,8±1,0
7	Rozciągliwość przy drugim płynięciu	Kierunek podłużny (maszynowy)	8,6
8	Przyczepność folii	-	próba dodatnia