



SPECYFIKACJA – FOLIA STRETCH MASZYNOWA SUPER POWER

Lp.	Cecha	Jednostka	Wartość dopuszczalna	
1	Rozciągliwość	%	>200	
2	Grubość	µm	23±1	
3	Napężenie przy zerwaniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	MPa	41,1±5%
		Kierunek poprzeczny	MPa	28,7±5%
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	%	594
		Kierunek poprzeczny	%	731
5	Opór przedarcia	Kierunek podłużny (maszynowy)	N	3±10%
		Kierunek poprzeczny	N	4,8±10%
6	Napężenie graniczne przy 10% wydłużeniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	MPa	9
		Kierunek poprzeczny	MPa	8,4
7	Rozciągliwość przy drugim płynięciu	Kierunek podłużny (maszynowy)	MPa	10,9
8	Przyczepność folii	-	próba dodatnia	
9	Odporność na przebicie	g/µ	24N	